



# OXYGEN 55

PASIVACIJA ZA INOX

## Tehničke Informacije

Art. 200648 kg 25

### Kemijsko fizičke karakteristike

Kemijska klasifikacija	- otopina vodikova peroksida
Fizičko stanje	- tekuće
Topljivost u vodi	- u svim omjerima
Boja	- bezbojno
pH	- $2 \pm 1$
specifična težina (20°C)	- 1,15 cca. $\pm 0,02$ g/ml

### Namjena:

Primjenjuje se za pasivaciju inox-a nakon dekapiranja, nakon mehaničkog čišćenja (brušenje, pjeskarenje i četkanje).

### Doziranje:

Koristi se ne razrijeđen raspršivanjem ili uranjanjem. Potrebno je vrijeme kontakta oko 2 h. Nakon obrade komade je potrebno isprati vodom.

Za obavijesti o opasnostima i mjerama opreza pogledajte Sigurnosno tehnički list.

Gore navedene informacije temelje se na testovima i iskustvima te aktualnim dokumentima. U slučaju neadekvatnog korištenja proizvoda, neobraćanja pažnje na mjere opreza, navedeni podaci ne predstavljaju nikakvu garanciju i ne obvezuju na snošenje pravne odgovornosti.  
REV.3 07/03/2022